art 10 sirocco (pas couleur unie)

caractéristiques techniques

tolérance en épaisseur	EN 438-2.5	mm	± 0,10
densité	ISO 1183-1	gr/cm³	≥ 1,35
platitude	EN 438-2.9	mm/mtl	60
résistance à l'abrasion	EN 438-2.10	tour Taber début	IP ≥ 300
		tour Taber moyenne	AP ≥ 700
résistance aux rayures (1)	EN 438-2.25	newton	4
résistance aux chocs avec petit ballon	EN 438-2.20	newton	≥ 20
résistance à la chaleur sèche de 180℃	EN 438-2.16	ni veau	5
résistance à la chaleur humide 100℃	EN 12721	niveau	5
résistance à la vapeur	EN 438-2.14	niveau	5
résistance à l'immersion en eau bouillante	EN 438-2.12	niveau	5
résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2.30	niveau	≥ 3
résistance aux taches	EN 438-2.26		
	groupe 1 + 2	niveau	5
	groupe 3	niveau	5
résistance à la lumière	EN 438-2.27	échelle de gris	≥ 4
stabilité dimensionelle à haute température (70℃)	E N 438-2.17	% longueur	≤ 0,55
		% largeur	≤ 1,05
formabilité	EN 438-2.32	mm	≤ t x 10 long.
			≤ t x 20 transv.
résistance à la fissuration	EN 438-2.23	niveau	≥ 4
résistance au cloquage	EN 438-2.34	sec	t ≥ 0,8mm: ≥ 15
résistance électrique	EN 61340-4-1	Ohm	10^9 - 10^{11}

(1) résistance à l'abrasion dépend de la couleur