STYLINART

fiche technique bandes de chant en mélaminé (art 15)

Propriétés	Normes		Unité	Valeurs
densité	ISO 1183		kg/dm³	1,4
tolérance en densité	EN 438		mm	± 0,10
résistance à l'abrasion	EN 438	cycles au point initial	Taber	> 0
		cycles au point moyen	Taber	> 50
résistance à l'immersion en eau	EN 438		% masse	< 5
bouillante			% épaisseur	< 8
résistance à la chaleur sèche	EN 438		brillance	changement modéré
de 180° C			autre apparence	petit changement
résistance aux rayures	EN 438		Newton	> 2
résistance à la décoloration	EN 438		échelle blue wool	> 6
résistance aux brulûres de cigarettes	EN 438		apparence	changement modéré
résistance à la vapeur	EN 438		apparence	changement modéré