STYLIN'ART

art 58 MDF mélaminé

fiche technique

Caractéristique	Méthode d'essai	Unité	Valeur
densité	EN 323	kg/m³	725 ±4%
tolérance en densité	EN 324.1	kg/m³	18 ± 0,2
traction perpendiculaire aux faces	EN 319	N/mm²	> 0,60
résistance à la flexion	EN 310	N/mm²	> 20
module d'élasticité en flexion	EN 310	N/mm²	≥ 2200
tolérance épaisseur après gonflement 24h	EN 317	%	< 12
taux d'humidité	EN 322	%	5 ± 2
taux de formaldéhyde	EN 120	mg/100g atro	E1 (max. 8mg)
teneur en sable	ISO 3340	%	< 0,05