58-F000-S01 blanc sirocco
58-F050-S01 black sirocco

fiche technique

Caractéristique	Méthode d'essai	Unité	Valeur
épaisseur	EN 324.1	mm	18
tolérance en épaisseur	EN 324.1	kg/m³	± 0,2
densité	EN 323	kg/m³	600
tolérance en densité	EN 324.1	kg/m³	± 7,0
résistance à l'abrasion	EN 438-2.10	Taber	IP ≥ 433 tours abrasion≥725 tours
résistance aux rayures	EN 438-2.25	N	min 2 N
résistance à la chaleur sèche 180℃	EN 438-2.16	nivea u	5
résistance à la vapeur	EN 438-2.14	niveau	5
traction perpendiculaire aux faces	EN 319	N/mm²	> 0,55
résistance à la flexion	EN 310	N/mm²	30
module d'élasticité en flexion	EN 310	N/mm²	3000
tolérance épaisseur après gonflement 24h	EN 317	%	9
taux de formaldéhyde E1	EN 120	mg/100g	≤ 8