STYLINART

art 85 tablette de fenêtre

fiche technique

Caractéristique	Méthode d'essai	Unité	Valeur
grammage papier de base		g/m²	70-105
épaisseur	EN 324-1	mm	19mm
tolérance en épaisseur	EN 324-1	mm	± 0,3
densité	EN 323	kg/m³	660
tolérance en densité	EN 323	%	5-10
contrainte de rupture en flexion	EN 310	N/mm²	14
module d'élasticité en flexion	EN 310	N/mm²	2150
résistance à l'abrasion	EN 14 423	Taber	Ip*≥150 tours Ap*≥ 370 tours
traction perpendiculaire - sec	EN 319	N/mm²	0,4
tolérance en épaisseur après gonflement 24h	EN 317	%	< 9
taux d'humidité	EN 322	%	5-13
réaction au feu	EN 13501-1		D-s2-d0
teneur en formaldéhyde E1	EN 120	mg/100 g	< 8

* Ip (Initial point) = le point de départ quand le décor commence à disparaître

* Ap (Average point) = la valeur moyenne quand le décor a disparu pour plus de 95%

