art 10 unikleur 1,2mm + film

technische gegevens

diktetolerantie	EN 438-2.4	mm	± 0,15
slijtvastheid	EN 438-2.6	Taber-toeren	≥ 350
weerstand tegen onderdompeling in	EN 438-2.7		
kokend water			
toename in volume		%	≤ 18
toename in dikte		%	≤ 20
weerstand tegen droge warmte 180℃	EN 438-2.8	effect	≥ 4
omvangsstabiliteit bij hoge temperaturen	EN 438-2.9		
lengte		%	≤ 0,65
breedte		%	≤ 1,15
omvangsstabiliteit bij 20℃	EN 438-2.10		
lengte		%	≤ 0,50
breedte		%	≤ 0,72
krasweerstand	EN 438-2.14	newton	≥ 1
weerstand tegen vlekken	EN 438-2.15 F	effect	≥ 5
weerstand tegen kleurverandering in	EN 438-2.16	blauwwolschaal	≥ 6
xenon arc licht test			
weerstand tegen brandende sigaretten	EN 438-2.18	effect	≥ 3
weerstand tegen stoom	EN 438-2.24	effect	≥ 3