art 10 sirocco (geen unikleur)

technische gegevens

diktetolerantie	EN 438-2.5	mm	± 0,10
densiteit	ISO 1183	gr/cm³	≥ 1,35
vlakheid	EN 438-2.9	mm/mtl	60
slijtvastheid	EN 438-2.10	Taber-toeren start	IP ≥ 300
		Taber-toeren midden	AP ≥ 700
krasweerstand (1)	EN 438-2.25	newton	4
schokbestendigheid met kleine bal	EN 438-2.20	newton	≥ 20
weerstand tegen droge warmte 180℃	EN 438-2.16	niveau	5
weerstand tegen vochtige hitte 100℃	EN 12721	niveau	5
weerstand tegen stoom	EN 438-2.14	niveau	5
weerstand tegen onderdompeling in kokend water	EN 438-2.12	niveau	5
weerstand tegen brandende sigaretten	EN 438-2.30	niveau	≥ 3
weerstand tegen vlekken	EN 438-2.26		
	groep 1 + 2	niveau	5
	groep 3	niveau	5
lichtvastheid	EN 438-2.27	grijsschaal	≥ 4
dimensionele stabiliteit bij verhoogde temperatuur	EN 438-2.17	% lengte	≤ 0,55
		% breedte	≤ 1,05
vervormbaarheid	EN 438-2.32	mm	≤ t x 10 lang
			≤ t x 20 dwars
weerstand tegen barsten	EN 438-2.23	niveau	≥ 4
weerstand tegen blaarvorming	EN 438-2.34	sec	t ≥ 0,8mm: ≥ 15
elektrische weerstand	EN 61340-4-1	Ohm	10^9 - 10^{11}

(1) krasweerstand is afhankelijk van kleur