technische gegevens volkunststofplaten binnenkwaliteit **art. 11**
werkvlak - 12mm

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
densiteit	ISO 1183-1	g/cm3	≥ 1,35
diktetolerantie - dubbelzijdig	12,0mm	mm	± 0,6
buigingsmodulus	ISO 178:2003	Mpa	≥ 9000
slijtvastheid	EN 438/2.10	aantal toeren	≥ 150
weerstand tegen onderdompeling	EN 438/2.12		
in kokend water	toename volume	%	≤ 2
	toename dikte	%	≤ 2
krasweerstand	EN 438/2.14	newton	≥ 2
bestand tegen vlekken	EN 438/2.26		≥ 4
weerstand tegen stoom	EN 438/2.14	effect	≥ 3
weerstand tegen impact van bal met grote diameter	EN 438/2.21		≥ 1800
vlakheidstolerantie	EN 438/4.6.3	max.afwijking	
	lengte	mm	+10/ -0
	breedte	mm	+10/ -0
	vlakheid	mm/m	≤ 3
weerstand tegen brand klasse	EN 13501-1		C-s1,d0