technische gegevens HPL postformeerbaar laminaat **art 10 (ex art 12)**

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
diktetolerantie	EN 438-2.4	mm	± 0,1
slijtvastheid	EN 438-2.6	Tabertoeren	≥ 350
weerstand tegen onderdompeling in kokend water	EN 438-2.12	klasse	≥ 4
bestand tegen droge warmte bij 180°C	EN 438-2.8	klasse	≥ 4
omvangsstabiliteit bij hoge temperaturen	EN 438-2.9		
lengte		%	≤ 0,65
breedte		%	≤ 1,15
omvangsstabiliteit bij 20°C	EN 438-2.10		
lengte		%	≤ 0,50
breedte		%	≤ 0,72
krasweerstand gladde structuur	EN 438-2.14	newton	≥ 2
getextureerde structuur		newton	≥ 3
bestand tegen vlekken	EN 438-2.15 F	klasse	≥ 5
weerstand tegen kleurverandering in xenon arc licht	EN 438-2.16	blauwwol-schaal	≥ 6
weerstand tegen brandende sigaretten	EN 438-2.30	klasse	≥ 3
weerstand tegen stoom	EN 438-2.14	klasse	≥ 3
brandreactie	Euroclasse		D-s2,d0
kleine vlam en stralend paneel UNI 8457	UNI 9174 UNI 9177	klasse	2
vlamverspreiding	BS 476-7	klasse	2
emissie formaldehyde			E1