STYLINART

technische gegevens melaminestrook (art 15)

Eigenschap	Testmethode		Eenheid	Waarde
densiteit	ISO 1183		kg/dm3	1,4
diktetolerantie	EN 438		mm	± 0,10
slijtvastheid	EN 438	toeren startpunt	Taber	> 0
		toeren gemiddeld punt	Taber	> 50
weerstand tegen onderdompe-	EN 438		% massa	< 5
ling in kokend water			% dikte	< 8
weerstand tegen droge warmte	EN 438		glansheid	matige verandering
bij 180° C			ander voorkomen	lichte verandering
krasweerstand	EN 438		Newton	> 2
weerstand tegen kleurverandering	EN 438		blauwwolschaal	> 6
weerstand tegen brandende sigaretten	EN 438		voorkomen	matige verandering
weerstand tegen stoom	EN 438		voorkomen	matige verandering