STYLNART

art 25 bilaminaat op spaan (glans)

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
slijtvastheid	EN 438-2:2005 par.10	aantal toeren	≥ 350
krasweerstand	EN 438-2:2005 par.25	Newton	≥ 2
weerstand tegen vlekken	EN 438-2:2005 par.26	effect	groep 1-2 5 groep 3 4
weerstand tegen droge warmte bij 180°C	EN 438-2:200 5 par.16	effect	2
weerstand tegen stoom	EN 438-2:2005 par.14	effect	2
kleurvastheid (xenon arc lichttest)	EN 438-2:2005 par.27	grijze schaal	≥ 4
weerstand tegen brandende sigaretten	EN 438-2:2005 par.30	effect	≥ 3

kern : spaanplaat E1 - V20 (18mm) :

densiteit	EN 323	kg/m³	650 ±20
zwelling	EN 317	%	15
vochtigheidsgehalte	EN 322	%	8
buigsterkte	EN 310	N/mm²	13
trekvastheid	EN 319	N/mm²	0,35
formaldehyde gehalte	EN 120	mg/100 g	< 8