art 33 unikleur / houtimitatie / fantasie

technische gegevens

Eigenschap		Testmethode	Eenheid	Waarde	
dikte			mm	18	28
afmetingen	lengte		mm	2800-2840	2840
	breedte			2070-2100	2100
decor				unikleur - hout - fantasiedecor	
gemiddelde dichtheid		EN 323	kg/m³	± 690	± 650
dichtheidstolerantie		EN 323	kg/m³	± 20	± 20
			%	± 10	± 10
diktetolerantie		EN 324-1	mm	± 0,3	± 0,3
tolerantie lengte & breedte		EN 324-1	mm/m	± 5	± 5
haaksheid		EN 324-2	mm/m	2	2
rechtheid		EN 324-2	mm/m	1,5	1,5
kromming			mm/m	≤ 2	≤ 2
trekvastheid		EN 319	N/mm²	0,45	0,45
buigsterkte		EN 310	N/mm²	14-15	15
vochtgehalte		EN 322	%	9 (± 4)	9 (± 4)
soliditeit		EN 311	N/mm²	0,8	0,8
formaldehydegehalte		EN 120	mg/100g atro	E1 (≤8mg)	E1 (≤8mg)
brandklasse		DIN 4102-1		B2	B2
		EN 13501-1		D-s2,d0	D-s2,d0