STYLNART

art 50 standaardspaan

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde		
dikte	EN 324-1	mm	8mm	17mm	22mm
diktetolerantie	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2
densiteit	EN 323	kg/m³	720	650	690
buigsterkte	EN 310	N/mm²	15	13	15
elasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	2500	2400	3000
treksterkte loodrecht - droog	EN 319	N/mm²	0,45	0,40	0,50
zwelling na 2h onderdompeling	EN 317	%	< 8	< 8	< 8
vochtigheidsgehalte	EN 322	%	6-10	6-10	6-10
formaldehyde gehalte E1	EN 120	mg/100 g	< 8 mg	< 8 mg	< 8 mg
brandreactie	Euroclass		D s1 d0	D s1 d0	D s1 d0