STYLINART

art 51 watervaste spaan

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde		
dikte	EN 324-1	mm	19mm	28mm	38mm
diktetolerantie	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2
densiteit	EN 323	kg/m³	'680	650	620
buigsterkte	EN 310	N/mm²	15	14,5	12
elasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	2500	2300	2000
treksterkte loodrecht - droog	EN 319	N/mm²	0,55	0,55	0,45
treksterkte loodrecht - na V100	EN 1087-1	N/mm²	0,08	0,07	0,06
treksterkte loodrecht - na V313	EN 321	N/mm²	0,15	0,15	0,15
zwelling na 2h onderdompeling	EN 317	%	< 2	< 2	< 2
zwelling na 24h onderdompeling	EN 317	%	< 10	< 10	< 10
zwelling na V313	EN 321	%	< 13	< 12	< 11
vochtigheidsgehalte	EN 322	%	6-10	6-10	6-10
productklasse			P3	P3	P3
formaldehyde gehalte E1	EN 120	mg/100 g	< 8 mg	< 8 mg	< 8 mg
brandclassificatie	EN 13501-1		D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0