art 52 lichtgewicht 5-lagige blokplaat

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde 38mm
densiteit		kg/m³	± 500
HDF-toplaag		mm	3
verlijming			IF 20 , E1
diktetolerantie	EN 324-1	mm	+/- 0,4
maattolerantie (lengte)	EN 324-1	mm/m	+/- 2
maattolerantie (breedte)	EN 324-1	mm/m	+/- 2
elasticiteitsmodulus in lengte	EN 310	N/mm²	900
elasticiteitsmodulus dwars	EN 310	N/mm²	5000
buigsterkte lengte	EN 310	N/mm²	10
buigsterkte dwars	EN 310	N/mm²	23
vochtgehalte	EN 322	%	8 - 12
brandklasse	EN 13896		B2 : normaal ontvlambaar