52 008 01 400 2600 2070 blokplaat grundier

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde 40mm
densiteit		kg/m³	± 430
decorpapier		gr/m²	70
HDF-toplaag		mm	4
verlijming			IF 20
diktetolerantie	EN 324-1	mm	+0,2 / -0,6
maattolerantie (lengte)	EN 324-1	mm/m	+/- 2
maattolerantie (breedte)	EN 324-1	mm/m	+/- 2
elasticiteitsmodulus in lengte	EN 310	E/mm²	900
elasticiteitsmodulus dwars	EN 310	E/mm²	5000
buigsterkte lengte	EN 310	N/mm²	10
buigsterkte dwars	EN 310	N/mm²	23
vochtgehalte	EN 322	%	8 - 12
formaldehydegehalte E1	EN 120	mg/100g	≤ 8
brandklasse	EN 13896		B2 : normaal ontvlambaar

Grundierfolie is een speciaal versterkt beharst papier dat op een blokplaat wordt gemelamineerd.