art 53 plooibare mpx populier dwars / langs

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
densiteit	EN 13986	kg/m³	450
aanbevolen buigradius	5 mm		100mm
Het breekpunt is ongeveer drie keer zwakker dan de aanbevolen buigradius. De opgegeven buigwaarden kunnen worden verbeterd afhankelijk van de technieken en methoden. De specificaties worden enkel ter indicatie gegeven. De buigradius is afhankelijk van de houtnerfrichting. Zorg ervoor dat de tekst-markering aan de binnenzijde van de buiging zit. Goede buigresultaten kunnen worden bereikt door de oppervlakken van het paneel vooraf nat te maken. Na het drogen zal het paneel zich aanpassen aan de vorm waarop het is geplaatst. Een geleidelijke en gelijkmatige buiging is essentieel om het risico op breken te beperken. Goede bevestiging met nagels is belangrijk, niet alleen in de richting van de buiging, maar ook langs de rechte zijden van de panelen. Meerdere dunne panelen gelamineerd op een mal maken het mogelijk een dikker eindproduct te verkrijgen.			
diktetolerantie	EN 315	mm	± 0,3
maattolerantie (lengte en breedte)	EN 315	mm	± 3
rechthoekigheid	EN 315	mm/m	± 1
rechtheid van de randen	EN 315	mm/m	± 1
brandreactie			E
thermisch geleidingsvermogen		W/m.K	0,11
formaldehydeklasse			E1
pentachlorofenolgehalte		ppm	< 5
verlijming	EN 314-2		klasse 3
schuurkorrel			150/180

Stylin'Art NV - Vosveld 1, 2110 Wijnegem (BE) - +32 (0)3 360 99 00 - sales@stylinart.be