art 56 door en door gekleurd - 19 mm

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
diktetolerantie	EN 324-1	mm	± 0,3
maattolerantie (dikte en breedte)	EN 324-1	mm/m	± 2 max. 5
rechthoekigheid	EN 324-2	mm/m	± 2
rechtheid van de randen	EN 324-2	mm/m	± 1,5
kromming	fabriekstandaard	mm/m	≤ 1,5
gemiddelde dichtheid	EN 323	kg/m³	770
dichtheidstolerantie	EN 323	kg/m³	± 30
trekvastheid	EN 319	N/mm²	≥ 0,60
buigsterkte	EN 310	N/mm²	≥ 30
buigelasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	≥ 3100
dikteverschil na 24 uur onderdompeling	EN 317	%	≤ 10
oppervlaktecohesie	EN 311	N/mm²	≥ 1,0
vochtgehalte	EN 322	%	4-11
formaldehydegehalte	EN 120	mg/100g atro	formaldehydevrij aaneengehecht met PUR harsen
materiaalklasse	EN 13896		B2: normale ontvlambaarheid
schroefvastheid	EN 320		
- oppervlakte	min.	N	≥ 1100
- kanten	min.	N	≥ 800
dimensionele stabiliteit, lengte	EN 318		
- zwelling (65-85%)		%	+ 0,25
- krimping (65-35%)		%	- 0,15
zandgehalte	Grit		150