STYLINART

art 56 MDF brut light

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde			
dikte	EN 324-1	mm	10	12	16	18
densiteit	EN 323	kg/m³	640	600	600	600
diktetolerantie	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
densiteitstolerantie	EN 323	%	± 7,0	± 7,0	± 7,0	± 7,0
maattolerantie (lengte en breedte)	EN 324-1	mm/m	± 2,0mm/m, max ± 5,0mm			
uitzetting in dikte 24h	EN 317	%	16	16	14	14
rechthoekigheid	EN 324-2	mm/m	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
rechtheid lengte en breedte	EN 324-2	mm/m	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
treksterkte	EN 319	N/mm²	0,45	0,45	0,45	0,45
buigsterkte	EN 310	N/mm²	20	20	18	18
buigelasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	1700	1700	1600	1600
vochtgehalte	EN 322	%	6-10	6-10	6-10	6-10
formaldehydegehalte	EN 120	mg/100g	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
brandreactieklasse	Euroclasse		D-s2-d0	D-s2-d0	D-s2-d0	D-s2-d0