STYLINART

art 56 MDF brut

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde					
dikte	EN 324-1	mm	6	8	18	22	28	38
densiteit	EN 323	kg/m³	800	780	720	690	710	710
treksterkte	EN 319	N/mm²	0,90	0,90	0,75	0,70	0,50	0,50
buigsterkte	EN 310	N/mm²	47	45	40	40	15	14
buigelasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	4200	4200	4000	4000	4000	4000
zwelling 24u	EN 317	%	20,0	15,0	7,0	6,0	10,0	10,0
formaldehydegehalte	EN 120	mg/100g	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
brandreactieklasse	Euroclasse		D-s2-d0	D-s2-d0	D-s2-d0	D-s2-d0	D-s2-d0	D-s2-d0