art 57 watervaste MDF light

technische gegevens

Eigenschap			Testmethode	Eenheid	Waarde
dikte			EN 324-1	mm	18,0
densiteit			EN 323	kg/m³	610
tolerantie op densiteit			EN 323	%	± 7,0
treksterkte			EN 319	N/mm²	0,45
buigsterkte			EN 310	N/mm²	18
Elasticiteitsmodulus			EN 310	N/mm²	1600
dikteverschil na 24 uur onderdompeling			EN 317	%	13
treksterkte na cyclus			EN 321-1	N/mm²	0,2
zwelling/24u na cyclus			EN 321-1	%	15
formaldehydegehalte			EN 120	mg/100g atro	≤ 8
formaldehydeklasse					E1
maattoleranties	dikte		EN 324-1	mm	± 0,2
	lengte en breedte		EN 324-1	mm/m	± 2,0, max.± 5,0
	haaksheid		EN 324-2	mm/m	≤ 2,0
	rechtheid	lengte	EN 324-2	mm/m	≤ 1,5
		breedte	EN 324-2	mm/m	≤ 1,5
brandreactie			Euroclasse		D-s2,d0