58-F000-S01 wit sirocco
58-F050-S01 black sirocco

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
dikte	EN 324-1	mm	18
diktetolerantie	EN 324.1	kg/m³	± 0,2
densiteit	EN 323	kg/m³	600
densiteitstolerantie	EN 323	%	± 7,0
slijtvastheid	EN 438-2.10	Taber	IP ≥ 433 toeren slijtage ≥ 725 toeren
krasweerstand	EN 438-2.25	N	min 2 N
weerstand tegen droge hitte 180℃	EN 438-2.16	niveau	5
weerstand tegen stoom	EN 438-2.14	niveau	5
trekvastheid	EN 319	N/mm²	> 0,55
buigsterkte	EN 310	N/mm²	30
buigelasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	3000
dikteverschil na 24 uur onderdompeling	EN 317	%	9
formaldehydegehalte E1	EN 120	mg/100g	≤ 8