art 85 vensterbank

technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Eenheid	Waarde
grammage basispapier		g/m²	70-105
dikte	EN 324-1	mm	19mm
diktetolerantie	EN 324-1	mm	± 0,3
densiteit	EN 323	kg/m³	660
tolerantie op densiteit	EN 323	%	5-10
buigsterkte	EN 310	N/mm²	14
elasticiteitsmodulus	EN 310	N/mm²	2150
slijtvastheid	EN 14 423	Taber	Ip*≥150 toeren Ap*≥ 370 toeren
treksterkte loodrecht - droog	EN 319	N/mm²	0,4
zwelling na 24h onderdompeling	EN 317	%	< 9
vochtigheidsgehalte	EN 322	%	5-13
brandklasse	EN 13501-1		D-s2-d0
formaldehyde gehalte E1	EN 120	mg/100 g	< 8

* Ip (Initial point) = aanvangspunt wanneer kleur begint te verdwijnen , Ap = Average point

* Ap (Average Point) = gemiddelde waarde wanneer kleur voor meer dan 95% verdwenen is

